SCHEDA TECNICA

ROVER INTONACHINO 1.0 e 1.5 mm			5620-5622
RIVESTIMENTO A SPESSORE PER ESTERNO ANTIALGA			
ESTERNO	SUPERFICI IN MURATURA		
OTTIMO POTERE MASCHERANTE	OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA		
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Rivestimento antialga a spessore per esterno con aspetto di intonachino fine. Disponibile in due granulometrie da 1.0 mm e da 1.5 mm. Maschera eventuali imperfezioni del supporto. Il legante acrilico favorisce la facilità di applicazione e l'adesione su tutte le tipologie di supporti, inoltre garantisce basso assorbimento d'acqua e ottima resistenza agli agenti atmosferici. Conforme secondo norme EN 15457(resistenza alla crescita dei funghi), EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe), grazie a speciali additivi che proteggono il rivestimento dalla crescita di microrganismi (alghe, muffe, ecc.).		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"	**A base di legante acrilico in emulsione acquosa.**		
	Peso specifico	1.70–1.75 kg/L 20° C	
	Viscosità	90 - 110 gm/cm gel strength tester	
	Resa pratica	2 kg/m^{2}per granulometria 1 mm 2.5 kg/m^{2}per granulometria 1.5 mm	
	Granulometria	≤ 1.00 mm (cod 5620) ≤ 1.50 mm (cod 5622)	UNI EN 1062-1
	Permeabilità al vapore	μ s = Sd= 0.75 m *Riferiti alla granulometria 1mm*	UNI EN ISO 7783-2 UNI EN 1062-1
	Assorbimento d'acqua	W = 0.04 kg/m^2 h$^{0.5}$ *Riferiti alla granulometria 1mm*	UNI 1062-3
GAMMA COLORI	**Bianco e tinte realizzabili a sistema tintometrico**		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	**Attrezzatura**	**% diluizione in peso**	**Diluente**
	fratazzo	Pronto all'uso. Se necessario 2-5 %.	Acqua potabile
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA: I supporti devono essere sani e coerenti. Rimuovere vecchie pitture e/o parti di intonaco sfarinanti o non aderenti. Attendere la stagionatura dell'intonaco e/o di eventuali rappezzi. Fissare con ROVERFLEX. Applicare con fratazzo 1 mano di ROVER INTONACHINO 1.0 o 1.5 mm Oppure preparare il supporto con 1 mano di MUROPRONTO EXTRA ed applicare 1 mano di ROVER INTONACHINO 1.0 o 1.5 mm . In presenza di muffe e funghi sulle pareti applicare ROVERSAN igienizzante		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R..: Asciutto in 6-8 ore. Completa dopo 1 settimana.		
AVVERTENZE	Gli attrezzi si lavano con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Basse temperature e alta % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.		

CQ Rev 5 - luglio 2015

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Boero Bartolomeo s.p.a.
I – 16121 GENOVA – Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305.