

# SCHEDA TECNICA

<b>ROVERCASA <i>super</i></b>		<b>Serie 5645</b>	
<b>IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA</b>			
<b>INTERNO ESTERNO SUPERFICI IN MURATURA</b>			
<i>SUPER BIANCO BUONA LAVABILITA'</i> <i>RESA ELEVATA DURATA SUPERIORE FACILE APPLICAZIONE</i>			
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Pittura a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali.		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b> le norme di riferimento vedere : " leggenda Schede Tecniche"	<b>Pittura a base di dispersione acrilica.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,43 - 1,48 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 16000 – 20000 cP.	
	<b>Resa pratica</b>	10-14 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
	<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima > 5000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
	<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta	UNI 10795
	<b>Presenza di sporco</b>	Bassa	UNI 10792
<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali.	UNI 10795	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Bianco 101 e tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix 2.</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume*</b>	<b>Diluyente</b>
	Pennello	40 (1 <sup>a</sup> mano) 35 (2 <sup>a</sup> mano)	Acqua
	Rullo	30	Acqua
* Le tinte derivate dalla base C necessitano diluizioni inferiori: massimo 10% in volume.			
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>  Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare. Rasare, se necessario con STUCCO IN PASTA. Fissare con ROVERFIX. Applicare 2 mani di ROVERCASA super.		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 6 ore.		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 6 - novembre 2014

**Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA**

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. 01055001 Fax 010 5500305.