

# SCHEDA TECNICA

<b>ROVERFACILE</b>		<b>5679.101</b>	
<b>IDROPITTURA TRASPIRANTE BIANCA</b>			
<b>INTERNO</b>		<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>	
<i>ALTA OPACITA'</i> <i>IDEALE PER CUCINE E BAGNI</i>		<i>OTTIMA TRASPIRABILITA'</i> <i>FACILE APPLICAZIONE</i>	
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	Idropittura murale traspirante per interni, caratterizzata da buon punto di bianco, alta opacità ed alta traspirabilità. Facile da applicare è particolarmente indicata per ambienti domestici con alto grado di umidità, soggetti alla formazione di condensa (cucine, bagni, garage, cantine, etc.).		
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b> <small>Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – Schede tecniche"</small>	<b>Prodotto a base di dispersioni sintetiche e cariche selezionate.</b>		
	<b>Peso specifico</b>	1,68 -1,72 kg/L a 20° C	
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 20000 – 24000 cP.	
	<b>Resa pratica</b>	7-9 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto	
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco	
	<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta	UNI 10795
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Bianco 101</b>		
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>	<b>Diluyente</b>
	Pennello	25 – 30	Acqua
	Rullo	15 – 20	Acqua
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b>  Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare. Rasare con STUCCO IN PASTA. Fissare con ROVERFIX o ISOLANTE PER IDROPITTURE. Applicare 2 mani di ROVERFACILE.		
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 6 ore.		
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.		

CQ Rev 1 - febbraio 2013

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA*

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I – 16121 GENOVA – Tel. 01055001 Fax 010 5500305.